


LUCERNARIO CORRIDO TORNILLO VISTO POLIMER 9X 30 mm




DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA ESCALA 1:5





DETALLE LADO A ESCALA 1:1

DETALLE LADO B ESCALA 1:1



CARACTERÍSTICAS					
Paso celdas verticales:	19 mm				
Paredes horizontales:	9 en doble X				
Ancho placa útil:	1.000 mm				
Longitud:	a medida				
Control solar (valor G):	Neutro ● 56%				
Control Solai (valor d).	Opal ● 48%				
Transmisión de la luz:	Neutro ● 59%				
Transmision de la luz.	Opalino ● 39%				
Aislamiento térmico:	1,10 w/m²· °K				
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB				
Dilatación:	0,065 mm / m °C				
UV protección:	coextrusión cara exterior				
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0				
ciasificacion di Fuego.	(UNE-EN 13501-1:2007)				
Temperatura de uso:	-30 +120 °C				

DETALLE DE ENCAJE MONTAJE LUCERNARIO CORRIDO ESCALA 1:1

				TABLA	DE CAR	GAS (kg/	m2) para	dos o m	ás vanos					
LUZ DE VANO (m)	1,00		1,25		1,5		1,75		2		2,25		2,50	
	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión	presión	succión
POLIMER 9X 30 mm	394	252	290	199	225	166	182	139	152	124	129	110	112	100
POLIMER 9X 40 mm	577	290	425	229	330	191	267	160	222	142	189	126	164	115
* Las tablas se han obten	se han obtenido en función de los resultados experimentales determinados por laboratorio externo del Dpto. de Mecánica de medios contínuos y Teoría de estructuras de la Universidad de Sevilla.													

* Las tablas se han obtenido en función de los resultados experimentales determinados por laboratorio externo del **Dpto. de Mecánica de medios continuos y Teoria de estructuras** de la **Universidad de Sevilla.*** Valores máximos de carga, uniformemente distribuida en kg/m2, con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/50 para cargas a presión, y valores de carga a rotura del sistema para cargas a succión.

* El proyectista deberá verificar las cargas efectivas que actuarán sobre el sistema, así como los coeficientes de seguridad que deben aplicarse teniendo en cuenta las características propias de lugar y la estructura en los que se integrará el panel de policarbonato.

ESPESORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN						
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales				
25 mm	6	18	108				
30 mm	6	16	96				
40 mm	4+2	14 y 12	80				

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

