FICHA TÉCNICA

Glasliner 2,3 mm

Lámina Lisa Opaca

Código: TDS-GD-GC-23
Inspección: 01
Válido a partir de: 13/05/19
Página : 1 de 1

Descripción del producto

Glasliner® es un laminado plástico, plano y opaco, que soluciona los más altos requisitos para recubrir, proteger y decorar a un bajo coste.

Aplicación

- **Industrial**: Plantas químicas, procesadora alimentos.
- **Comercial:** Supermercados, cocinas, restaurantes oficinas, cuartos fríos, congeladores.
- **Salud**: Hospitales, laboratorios, farmacias.
- **Residencial**: Baños, cocinas, lavanderías.
- **Institucional**: Escuelas, museos.

Ventajas

- **Higiene**: Su composición permite asegurar un recubrimiento aséptico. Resistente a la humedad y no formación de hongos ni bacterias.
- **Bajo Mantenimiento**: 100% lavable, fácil de limpiar y no requerimiento de pintura externa.
- **Economía:** Facilidad de instalación que implica ahorro en tiempo. Inversión a bajo coste.

Características Técnicas

Propiedades	Norma	Valor
Espesor	-	2,3 mm
Coeficiente de expansión térmica lineal	ASTM D-696	2,7 x 10^{-3} cm/m°C
Conductividad térmica (K)	ASTM C-177	0,4 W/m °K
Resistencia a la Tracción	EN ISO 527-4	60 MPa
Resistencia a la Flexión	EN 14125	95 MPa
Dureza Barcol	EN 59	30-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	E

Especificaciones Estándares del Producto

- Espesor: ± 10%
- Ancho: ± 3 mm
- Longitud: ± 3 mm (en lámina)
- Descuadre: ≤ 3 mm

Especificaciones Estándares del Producto

- Certificado Reacción al fuego según EN 13501-1. Clasificación Obtenida: E

La garantía se limita al reemplazo de las láminas dañadas. En este caso, las nuevas láminas serán entregadas por el fabricante sin cargo alguno. La responsabilidad del fabricante no incluye ningún coste de desinstalación e instalación de láminas

La información referida en esta Ficha Técnica está basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compañía, sin que esto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningún tipo de control sobre su uso final.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com