

Descripción del producto

Las placas de poliéster Polyлит® producidas en continuo, están compuestas por una armadura de fibra de vidrio impregnada de resina de poliéster y protegida con un recubrimiento gel coat en ambas caras estabilizado a la luz que le aporta una excelente protección en aplicaciones exteriores.

Aplicación

- Invernadero agrícola
- Aplicaciones interiores
- Edificios temporales
- Construcción en sitios protegidos


Ventajas

- Fácil instalación
- No sufre dilataciones
- Elevada translucidez
- Alta resistencia química
- Alta resistencia mecánica e impacto

Características Técnicas

Propiedades	Norma	Valor
Transmisión de Luz	EN ISO 13468-1	Transparente: 85 % Blanco Opal: 52 %
Coefficiente dilatación térmica lineal	EN 1013	$3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (0,03 mm/m°C)
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1013	$1,5 \times 10^{-5} \text{ mg/m h Pa}$
Dureza Barcol	EN 59	40 - 45
Reacción al fuego	EN 13501-1	F

Instalación recomendada



La información referida en esta Ficha Técnica está basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compañía, sin que esto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningún tipo de control sobre su uso final.

