Description du produit

Steeliner®est un laminé plastique gaufré et opaque conçu pour les recouvrements intérieurs qui exigent une bonne durabilité ,une résistance mécanique exeptionnelle ,facile á nettoyer, et minimum de maintenance pour satisfaire
Les applications les plus exigeantes
Steeliner® contient un mélange de produit spécialement formulé pour améliorer la durabilité et un renfort de fibre
De verre pour améliorer le rendement mécanique. Il ne presente ni moisissure,ni champignons,ni corrosion.

Secteur

Industriel / Commercial / Santé / Infrastructure /Residentiel

Application

Recouvrement de parois

Avantages

Haute résistance aux impacts
Haute stabilité dimensionnel
Haute résistance mécanique
Facile de maintenance

Gama

Epaisseur *	finition	Couleur *	Dimensions *
3,0 mm	Gaufré	Blanche	Largeur et longueur: consulter

Consulter notre large gamme d'epaisseur,couleurs et dimensions (sous mínimum de commande)

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	124 MPa
Module flexion	ASTM D-790	4.137 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	86 Mpa
Module tension	ASTM D-638	6.205 Mpa
Elongation	ASTM D-638	1,5 %
Impact Izod	ASTM D-256	503 J/m (entalla)
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,027 mm/mm ºC
Dureté Barcol	ASTM D-2583	40
Absoption d'eau	ASTM D-570	0,28 %
Traitement Corona	-	Cara interior

Spécifications standard du produit

Epaisseur: ± 10% / Largeur: ± 3,18 mm / Longueur: ± 3,18 mm (en lámina) /tolérance: ≤ 3,18 mm

Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées.
- Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut
- L'humidité ne doit pas s'accumulé á l'intérieur des laminés

Recommandations d'installation

- Securite:utiliser une protection pour les yeux. Utiliser un masque filtre pour couvrir les narines et la bouche,spécialement á la coupe des panneaux
- Préparation : il est important de stocker les laminés á plat,sur une surface propre et séche 24 heures avant l'installation. Il est préférable de stocker á l'endroit de l'installation ou des conditions climatiques similaires.Les parois doivent être propre et libre de salissure. Niveler les imperfections du murs . Les parois de support peuvent necessiter une couche de platre ou matériel similaire pour aplanir.

www.stabiliteuropa.com