

Ste Description du produit

Steeliner® est un laminé plastique gaufré et opaque, conçu pour recouvrir les parois et renforts latéraux des caisses Sèches et réfrigérées .steeliner® contient un tissu de fibre de verre à l'intérieur qui lui apporte des hautes propriétés mécaniques et augmentent sa résistance et durabilité, donnant un laminé léger qui diminue le poids du véhicule Et réduit le cout de l'opération.

Secteur

Truck & Trailer (Vehicule)

Application

Recouvrement T&T – Parois intérieures

Recouvrement T&T – Toits opaques

Avantages

Haute résistance à l'impact

Resistance à la corrosion

Haute stabilité dimensionnelle

Reduction du poids du véhicule

Epaisseur *	finition	Couleur *	Dimensions *
1,9 mm	Gaufré	Blanc	Largeur et longueur: consulter

* consulter notre large gamme d'épaisseur ,couleurs et dimensions(mínimum de commande)

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	172 MPa
Module flexion	ASTM D-790	6.205 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	193 Mpa
Module tension	ASTM D-638	10.340 Mpa
Elongation	ASTM D-638	1,5 %
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,025 mm/mm °C
Conductivité thermique (K)	ASTM C-177	2,8 W/m² °C
Dureté barcol	EN 59	30-40
Absorption d'eau	ASTM D-570	0,3 %
Composant additionnel	-	Tissus (WR)
Traitement corona	-	Face intérieure

Spécifications standard du produit

- Epaisseur: $\pm 10\%$
- Largeur: $\pm 3,18$ mm
- Longueur: $\pm 3,18$ mm (en lámina)
- Tolérance: $\leq 3,18$ mm

Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraîches, sèches et bien ventilées.
- Les laminés se stockent en palettes sans dépasser 5 palettes de haut
- L'humidité ne doit pas s'accumulé á l'intérieur des laminés



FICHE TECHNIQUE

Steeliner Gaufré WR

Laminé gaufré opaque

Code: TDS-SF-GWL

Inspection: 00

Valide a partir de: 16/04/18

Page : 2 de 2

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie, ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.



L

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881

E-mail: info@stabiliteuropa.com

www.stabiliteuropa.com

