

## Produktbeschreibung

Steeliner® ist eine Kunststoff-Platte, glatte und lichtundurchlässige, entworfen, um die Wände und seitlichen Verstärkungen der Trocken- und Kühlboxen abzudecken.

Steeliner® enthält hohe mechanische Eigenschaften und eine hohe Dimensionsstabilität, was zusammen mit seiner Leichtigkeit eine Gewichtsreduzierung des Fahrzeugs ermöglicht und somit die Betriebskosten reduziert.

### Sektoren

Truck & Trailer (Fahrzeuge)

### Anwendungsbereiche

Verkleidung T&T – Innenwände

Verkleidung T&T – Lichtundurchlässige Dächer

### Vorteile

Hohe Schlagfestigkeit

Korrosionsbeständigkeit

Hohe Dimensionsstabilität

Gewichtsreduktion im Fahrzeug

### Sortiment

Stärke *	Veredelung	Farbe *	Maße *
1,5 – 1.9 mm	Glatt	Weiß	Breite und Länge: auf Anfrage

\* Für andere Stärke, Farben oder Maße fragen Sie Stabilit Europa nach.

## Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Norm	Wert
Biegefestigkeit	ASTM D-790	124 MPa
Biegemodul	ASTM D-790	4.480 Mpa
Zugfestigkeit	ASTM D-638	62 Mpa
Spannungsmodul	ASTM D-638	6.894 Mpa
Dehnung	ASTM D-638	1,5 %
linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	ASTM D-696	0,025 mm/mm °C
Wärmeleitfähigkeit (K)	ASTM C-177	2,8 W/m² °C
Barcol-Härte	EN 59	30-40
Wasseraufnahme	ASTM D-570	0,3 %
UV-Schutz	-	Gelcoat auf der Außenseite
Zusätzlich Komponent	-	Schleier
Korona Verfahren	-	Innenseite
Schutzfolie	-	Außenseite

## Standard Produktspezifikationen

- Stärke: ± 10%
- Breite: ± 3,18 mm
- Länge: ± 3,18 mm (in Platte)
- Rechtwinkligkeit: ≤ 3,18 mm



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Steeliner glatt V

Undurchsichtige glatte Platte

Code: TDS-SG-GVL

Geprüft: 00

Gültig ab: 16/04/18

Seite : 2 von 2

#### Lagerung

- Lagern Sie die Platten in Innenräumen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- Die Platten müssen auf Paletten mit nicht mehr als 5 Paletten in der Höhe gestapelt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich in den Zwischenplatten keine Feuchtigkeit ansammelt.

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests durch das Unternehmen, ohne dass dies eine Verantwortung für die verschiedenen Anwendungen bedeutet, da Stabilit Europe keine Kontrolle über den Endverbrauch hat.



T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881  
E-mail: [info@stabiliteuropa.com](mailto:info@stabiliteuropa.com)  
[www.stabiliteuropa.com](http://www.stabiliteuropa.com)

