G Description du produit

Steeliner®est un laminé plastique lisse et opaque, conçu pour recouvrir les parois et renforts latéraux des caisses Séches et réfrigérées.

Steeliner® posséde des propriétés mécaniques élevées et une haute stabilité dimensionnel qui combiné á sa légéreté Diminue le poids du véhicule et produit une réduction des couts.

Secteur

Truck & Trailer (Vehicule)

Application

Recouvrement T&T – Parrois intérieures

RecouvrementT&T – Toits opaques

Avantages

Haute résistance á l'impact

Resistance á la corrosion

Haute stabilité dimensionnelle

Reduction du poids du véhicule

Gamme

Epaisseur *	finition	Couleur*	Dimensions*
1,5 – 1.9 mm	Lisse	Blanc	Largeur et longeur:consulter

* Consulter notre large gamme d'epaisseur, couleurs et dimensions (sous mínimum de commande)

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	124 MPa
Module flexion	ASTM D-790	4.480 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	62 Mpa
Module tension	ASTM D-638	6.894 Mpa
Elongation	ASTM D-638	1,5 %
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,025 mm/mm ºC
Conductivité thermique (K)	ASTM C-177	2,8 W/m² ºC
Dureté Barcol	EN 59	30-40
Absorption d'eau	ASTM D-570	0,3 %
Protection UV	-	Gel coat en face extérieure
Composant additionnel	-	Voile
Traitemenrt Corona	-	Face intérieure
Film protection adhésif	-	Application face externe

Spécifications standard du produit

- Epaisseur: ± 10%
- Largeur: ± 3,18 mm
- Longueur: ± 3,18 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3,18 mm

Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées.
- Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut

– L'humidité ne doit pas s'accumulé á l'intérieur des laminés

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

L

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com