. Description du produit

Steeliner®est un laminé plastique gaufré et opaque, conçu pour recouvrir les parois et renforts latéraux des caisses Séches et réfrigérées .steeliner®contient un tissu de fibre de verre á l'intérieur qui lui apporte des hautes propriétés mecaniques et augmentent sa résistance et durabilité,donnant un laminé léger qui diminue le poids du véhicule Et réduit le cout de l'opération.

Secteur

Truck & Trailer (Vehicules)

Applications

Recouvrement T&T – Parois intérieures
RecouvrementT&T – Toits opaques

Avantages

Haute résistance mécanique
Haute résistance au déchirement
Haute résistance á l'impact
Haute stabilité dimensionnelle

Gamme

Epaisseur *	finition	Couleur*	Dimensions *
1.9 – 2.3 mm	Lisse	Blanc	Largeur et longueur:consulter

consulter notre large gamme d'épaisseur ,couleurs et dimensions(mínimum de commande)

Características techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	172 MPa
Module flexion	ASTM D-790	6.205 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	193 Mpa
Module tension	ASTM D-638	10.342 Mpa
Elongation	ASTM D-638	1,5 %
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,025 mm/mm ºC
Conductivité thermique (K)	ASTM C-177	2,8 W/m² ºC
Dureté Barcol	EN 59	30-40
Absoption d'eau	ASTM D-570	0,3 %
Protection UV	-	Gel coat en face extérieure
Composant additionel	-	Tissus (WR)
Traitement corona	-	Face intérieure
Film protection adhésif	-	Application en face externe

Spécifications standard du produit

- Epaisseur: ± 10%
- Largeur: ± 3,18 mm
- Longueur: ± 3,18 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3,18 mm

Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées.
- Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut
- L'humidité ne doit pas s'accumulé á l'intérieur des laminés

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

L

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com