



## FICHE TECHNIQUE

### Steeliner Lisse Acrygelcoat

Laminé lisse opaque

Code: TDS-SV-GVL

Inspection: 00

Valide partir de: 16/04/18

Page : 1 de 2

### Description du produit

Steeliner® est un laminé plastique ,lisse et opaque, conçu pour satisfaire les applications les plus exigeantes. Il contient Un acrygelcoat spécialement formulé pour améliorer la capacité de protection contre les agents atmosphériques Extérieures et renforce pour améliorer le rendement mécanique

Steeliner® ne présente ni moisissures,ni champignons,ni corrosion. Il est conçu pour fournir durabilité,facilité de nettoyage et minimum de maintenance

### Secteur

Truck & Trailer (Vehicule)

### Application

Recouvrement T&T en parois extérieure

### Avantages

Haute résistance à l'impact

Resistance à la corrosion

Haute stabilité dimensionnelle

### Gamme

Epaisseur*	finition	Couleur *	Dimensions *
1,25 – 2,20 mm	Liss – brillant	Blanc	Largeur et longueur:consulter

\* \* consulter notre large gamme d'épaisseur ,couleur et dimensions(mínimum de commande

### Caracteristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	131 MPa
Module flexion	ASTM D-790	4.137 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	82 Mpa
Module tension	ASTM D-638	6.205 Mpa
Elongation	ASTM D-638	1,5 %
Impact Izod	ASTM D-256	318 J/m (entalla)
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,03 mm/mm °C
Conductivité thermique(K)	ASTM C-177	2,5 W/m² °C
Dureté Barcol	EN 59	30-40
Absorption d'eau	ASTM D-570	0,25 %
Protection UV	-	Acrygelcoat en face extérieure
Composant additionnel	-	Voile
Traitement Corona	-	Face intérieure
Film protection adhésif	-	Application en face externe

### Spécifications standard du produit

- Epaisseur: ± 10%
- Largeur: ± 3,18 mm
- Longueur: ± 3,18 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3,18 mm

### Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraîches,sèches et bien ventilées.



## FICHE TECHNIQUE

### Steeliner Lisse Acrygelcoat

Laminé lisse opaque

Code: TDS-SV-GVL

Inspection: 00

Valide partir de: 16/04/18

Page : 2 de 2

- Les laminés se stockent en palettes sans dépasser 5 palettes de haut
- L'humidité ne doit pas s'accumulé à l'intérieur des laminés

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie, ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilite n'a aucun contrôle sur les usages finaux.



L

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881

E-mail: [info@stabiliteuropa.com](mailto:info@stabiliteuropa.com)

[www.stabiliteuropa.com](http://www.stabiliteuropa.com)

